

# REFLEX GRUNT FARBA LATEKSOWA PODKŁADOWA | MAT



**ZASTOSOWANIE** Lateksowa Farba Podkładowa Reflex Grunt jest gotową do użycia farbą matową, przeznaczoną do stosowania jako podkład pod farby lateksowe, akrylowe. Przeznaczona do gruntowania starych i nowych podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, starych powłok malarskich, oraz powierzchni drewnianych i drewnopochodnych i tapet z włókna szklanego. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym obiektach szkolno- wychowawczych (szkoły, przedszkola) i służby zdrowia, zakładach produkcyjnych, także w branży spożywczej- bez bezpośredniego kontaktu z żywnością.

**WŁAŚCIWOŚCI** Lateksowa Farba Podkładowa Reflex Grunt to najwyższej jakości nowoczesna farba lateksowa. Składa się ze specjalnie dobranych wypełniaczy i środków modyfikujących. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, odpornością na zmywanie i dużą siłą krycia. Po wyschnięciu farba daje śnieżnobiałą, niezółknącą powłokę, która pozwala „oddychać” podłożu. Wydajność farby sięga 12 m<sup>2</sup> z 1 litra.

**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA** Podłoże powinno być suche, bez kurzu, pyłu i zanieczyszczeń. Świeże tynki cementowo-wapienne sezonowane co najmniej 3–4 tygodni, gipsowe co najmniej 2-3 tygodnie. Suche spiny płyt g-k przeszlirować i odpylić. Stare odspajające powłoki malarskie usunąć. Ewentualne nierówności zaleca się wyrównać Gładzią Szpachlową EXTRA GS-2 lub Polimerową GS-4, Gipsem Szpachlowym GS-5, Gotową Gładzią Szpachlową FINISZ lub RAPTOR. Podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się (np. po szlifowaniu gładzi lub gipsu) zagruntować EMULSJĄ GRUNTUJĄCĄ FRANS GRUNT FG-1, ROYAL GRUNT Premium (uniknąć zeszklenia podłoża), lub Gruntem Żelowym DROP STOP.

**TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA I NAKŁADANIA** Farbę należy zawsze przed użyciem dokładnie wymieszać ręcznie lub wolnoobrotowym mieszadłem. Nie dodawać innych farb, wapna lub kredy. Dla osiągnięcia wymaganego efektu zazwyczaj wystarczy położenie jednej warstwy farby. W razie potrzeby drugą warstwę nałożyć po 2 h. Farby nawierzchniowe nakładać po upływie od 2 do 4 godzin (w zależności od temperatury i chłonności podłoża). Lateksowa Farba Podkładowa REFLEX GRUNT może być наносzona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk). Prace prowadzić w temperaturze od +10°C do +25°C. Po zakończeniu malowania narzędzia umyć czystą wodą.



**OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA** W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu okres składowania wynosi do 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed mrozem, słońcem i wysokimi temperaturami.

**ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO** Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Opakowania:  
5 | 10 l

**REFLEX**  
**GRUNT** **FARBA LATEKSOWA**  
**PODKŁADOWA | MAT**

Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia po zakończeniu prac przewietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem i pokazać etykietę. Karta charakterystyki dostępna na stronie [www.franspol.com.pl](http://www.franspol.com.pl).

**UWAGA** Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna co może znacznie obniżyć właściwości farby podkładowej. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

**DANE TECHNICZNE** Rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne. Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FW): 30 g/l (2010). Krycie: Klasa III | Odporność na mycie: Rodzaj II (wg PN-C-81914:2002), Klasa 4 (wg PN-EN 13300:2002). | Klasyfikacja potysku: mat (wg PN-EN 13300:2002 i wg PN-C-81914:2002).

Gęstość: ok. 1,54 g/cm<sup>3</sup>. | Rozcieńczalnik: woda. | Średnie zużycie: ok. 0,17 l/m<sup>2</sup> (przy dwukrotnym malowaniu dla powierzchni gładkiej).

Temperatura stosowania/wilgotność powietrza: od +10°C do +25°C / ≤ 80 %. | Ilość warstw: 1. Aplikacja farby nawierzchniowej: po upływie 2 do 4 godzin. Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk.

Pełne właściwości farba osiąga po 28 dniach od nałożenia powłoki.

Produkt posiada atest PZH.



MOŻLIWOŚĆ  
**BARWIENIA**  
W MIESZALNIKU